

## TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

### SYNCO LUBE® TÜLLENÖL

### Synco Lube® Grommet Lube

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® TÜLLENÖL ist eine wässrige Polymerlösung, die nicht brennbar ist. Es hat einen großen Betriebstemperaturbereich, einen niedrigen Reibungskoeffizienten und trocknet sauber.

SYNCO LUBE® TÜLLENÖL bietet eine hervorragende Langzeitschmierung und hinterlässt keine Rückstände.

SYNCO LUBE® TÜLLENÖL hilft bei der Befestigung und Einführung von Gummi- und Weichkunststoffteilen bei enger Passform. Darüber hinaus ist es umweltfreundlich sowie biologisch abbaubar.

#### EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Erleichtert die Bestückung von Bauteilen
- ❖ Trocknet sauber
- ❖ Beschleunigt die Montage
- ❖ Kompatibel mit den meisten Kunststoff- und Gummikomponenten
- ❖ Bietet eine hervorragende Reibungsreduzierung
- ❖ Nicht brennbar
- ❖ Umweltfreundlich
- ❖ Biologisch abbaubar

#### TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ Tüllen
- ❖ Ösen und Hülsen
- ❖ O-Ringe, Faltenbälge und Membranen
- ❖ Reifen, Schläuche und Dichtungen
- ❖ Buchsen, Stopfen und Riemen

#### PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Beschreibung
DE81050	18,93l Eimer
DE81055	208,20l Fass

#### OM-Klebertechnik GmbH

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

[info@synco-lube.com](mailto:info@synco-lube.com)

## TECHNISCHES DATENBLATT SYNCO LUBE® TÜLLENÖL Synco Lube® Grommet Lube

März 2024

### MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
<b>Color:</b>		Translucent
<b>Temperature Range:</b>		-15°F to 220°F (-26°C to 104°C)
<b>Viscosity:</b>	ASTM D445	66 – 100 cSt
<b>Flammability</b>		Non-flammable
<b>pH of material:</b>		6.5-7.5
<b>Coefficient of friction</b>		
a) <b>Static:</b>		0.0140
b) <b>Dynamic:</b>		0.096
<b>Biodegradability:</b>	CEC-L33-T82	50% degradability in 28-35 days 60+% degradability in 56 days

### HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com)



Siehe auch [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com) für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und OM-Klebertechnik GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

TM

**OM-Klebertechnik GmbH**

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

[info@synco-lube.com](mailto:info@synco-lube.com)